2025年 生コン強度補正カレンダー

日本建築学会「建築工事標準仕様書・同解説 JASS5 鉄筋コンクリート工事」による補正

1

日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4
			3.6	3.5	3.4	3.3
			2.6	2.6	2.5	2.5
5	6	7	8	9	10	11
3.2	3.1	3.0	2.9	2.9	2.8	2.7
2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	2.3
12	13	14	15	16	17	18
2.6	2.6	2.5	2.5	2.4	2.4	2.4
2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4
19	20	21	22	23	24	25
2.4	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2
2.4	2.4	2.5	2.5	2.6	2.6	2.7
26	27	28	29	30	31	
2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	
2.7	2.8	2.8	2.9	3.0	3.0	

2

日	月	火	水	木	金	土
						1
						2.2
						3.1
2	3	4	5	6	7	8
2.2	2.3	2.3	2.3	2.4	2.4	2.5
3.2	3.3	3.4	3.4	3.5	3.6	3.7
9	10	11	12	13	14	15
2.5	2.6	2.7	2.7	2.8	2.9	3.0
3.8	3.9	4.0	4.1	4.2	4.3	4.4
16	17	18	19	20	21	22
3.1	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6
4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	5.0	5.1
23	24	25	26	27	28	
3.7	3.8	3.9	4.1	4.2	4.3	
5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	

3

日	月	火	水	木	金	土
						1
						4.4
						6.1
2	3	4	5	6	7	8
4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	5.0	5.1
6.2	6.3	6.5	6.6	6.8	6.9	7.1
9	10	11	12	13	14	15
5.2	5.3	5.4	5.5	5.7	5.8	6.0
7.2	7.4	7.5	7.7	7.9	8.0	8.2
16	17	18	19	20	21	22
6.1	6.3	6.4	6.5	6.7	6.8	6.9
8.4	8.5	8.7	8.9	9.1	9.3	9.4
23	24	25	26	27	28	29
7.0	7.2	7.3	7.4	7.6	7.7	7.9
9.6	9.8	10.0	10.2	10.4	10.6	10.8
30	31					
8.1	8.3					
11.0	11.2					

4

日	月	火	水	木	金	土
		1	2	3	4	5
		8.5	8.7	8.9	9.1	9.3
		11.4	11.6	11.8	12.0	12.2
6	7	8	9	10	11	12
9.5	9.7	9.9	10.1	10.3	10.5	10.7
12.4	12.5	12.7	12.9	13.1	13.3	13.5
13	14	15	16	17	18	19
10.9	11.1	11.3	11.5	11.7	11.9	12.1
13.6	13.8	14.0	14.1	14.3	14.5	14.6
20	21	22	23	24	25	26
12.2	12.4	12.6	12.8	13.0	13.2	13.4
14.8	15.0	15.1	15.3	15.5	15.6	15.8
27	28	29	30			
13.6	13.8	14.0	14.2			
16.0	16.1	16.3	16.5			

5

日	月	火	水	木	金	土
				1	2	3
				14.5	14.6	14.8
				16.6	16.8	16.9
4	5	6	7	8	9	10
15.0	15.1	15.2	15.3	15.4	15.5	15.6
17.1	17.2	17.4	17.5	17.7	17.8	18.0
11	12	13	14	15	16	17
15.7	15.9	16.0	16.2	16.3	16.5	16.7
18.2	18.3	18.5	18.6	18.8	18.9	19.1
18	19	20	21	22	23	24
16.9	17.1	17.3	17.5	17.7	17.9	18.1
19.2	19.4	19.5	19.6	19.7	19.9	20.0
25	26	27	28	29	30	31
18.2	18.4	18.5	18.7	18.8	18.9	19.1
20.1	20.2	20.4	20.5	20.6	20.7	20.8

6

日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7
19.2	19.4	19.5	19.7	19.8	19.9	20.1
20.9	21.1	21.2	21.3	21.4	21.5	21.7
8	9	10	11	12	13	14
20.2	20.3	20.4	20.5	20.6	20.7	20.8
21.8	21.9	22.0	22.1	22.2	22.4	22.5
15	16	17	18	19	20	21
20.9	21.0	21.0	21.1	21.2	21.3	21.5
22.6	22.7	22.8	23.0	23.1	23.2	23.4
22	23	24	25	26	27	28
21.6	21.7	21.9	22.0	22.1	22.3	22.4
23.5	23.6	23.8	23.9	24.0	24.2	24.3
29	30					
22.6	22.7					
24.5	24.6					

7

日	月	火	水	木	金	土
		1	2	3	4	5
		22.8	23.0	23.1	23.2	23.3
		24.8	24.9	25.0	25.2	25.3
6	7	8	9	10	11	12
23.4	23.5	23.7	23.8	23.9	24.0	24.1
25.5	25.6	25.7	25.8	26.0	26.1	26.2
13	14	15	16	17	18	19
25.2	25.3	25.5	25.7	25.8	26.0	26.2
26.3	26.4	26.5	26.5	26.6	26.7	26.7
20	21	22	23	24	25	26
26.3	26.5	26.6	26.8	26.9	27.1	27.2
26.8	26.8	26.8	26.8	26.8	26.8	26.8
27	28	29	30	31		
27.3	27.5	27.6	27.7	27.9		
26.8	26.8	26.7	26.7	26.6		

8

日	月	火	水	木	金	土
					1	2
					28.0	28.1
					26.6	26.5
3	4	5	6	7	8	9
28.1	28.2	28.2	28.2	28.1	28.1	28.0
26.4	26.3	26.3	26.2	26.1	26.0	25.9
10	11	12	13	14	15	16
27.9	27.8	27.6	27.5	27.4	27.3	27.2
25.8	25.7	25.6	25.5	25.4	25.2	25.1
17	18	19	20	21	22	23
27.1	27.1	27.0	26.9	26.9	26.8	26.7
25.0	24.9	24.7	24.6	24.4	24.3	24.1
24	25	26	27	28	29	30
26.6	26.5	26.4	26.2	26.1	25.9	25.8
23.9	23.8	23.6	23.4	23.3	23.1	22.9
31						
25.6						
22.7						

9

日	月	火	水	木	金	土
	1	2	3	4	5	6
	25.5	25.4	25.3	25.2	25.1	24.4
	22.5	22.3	22.1	22.0	21.8	21.6
7	8	9	10	11	12	13
24.2	24.1	23.9	23.7	23.5	23.3	23.1
21.4	21.2	21.0	20.8	20.6	20.4	20.2
14	15	16	17	18	19	20
22.9	22.7	22.5	22.3	22.1	21.9	21.6
20.0	19.8	19.6	19.4	19.2	19.1	18.9
21	22	23	24	25	26	27
21.4	21.2	21.0	20.8	20.6	20.4	20.2
18.7	18.5	18.3	18.1	17.9	17.7	17.5
28	29	30				
20.0	19.8	19.7				
17.3	17.1	16.9				

10

日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4
			19.5	19.3	19.2	19.0
			16.7	16.5	16.3	16.1
5	6	7	8	9	10	11
18.8	18.7	18.5	18.3	18.1	17.9	17.7
15.9	15.7	15.5	15.3	15.1	14.9	14.7
12	13	14	15	16	17	18
17.5	17.3	17.1	16.8	16.6	16.4	16.2
14.5	14.3	14.1	13.9	13.7	13.5	13.3
19	20	21	22	23	24	25
16.0	15.8	15.6	15.4	15.2	15.0	14.8
13.0	12.8	12.6	12.4	12.2	12.0	11.8
26	27	28	29	30	31	
14.5	14.3	14.1	13.9	13.7	13.5	
11.6	11.4	11.2	11.0	10.8	10.6	

11

日	月	火	水	木	金	土
						1
						13.3
						10.5
2	3	4	5	6	7	8
13.1	12.9	12.7	12.6	12.4	12.2	12.0
10.3	10.1	9.9	9.7	9.5	9.3	9.1
9	10	11	12	13	14	15
11.8	11.6	11.4	11.2	10.9	10.7	10.4
9.0	8.8	8.6	8.4	8.2	8.0	7.8
16	17	18	19	20	21	22
10.2	10.0	9.8	9.6	9.4	9.2	9.1
7.7	7.5	7.3	7.2	7.0	6.8	6.7
23	24	25	26	27	28	29
8.9	8.8	8.7	8.5	8.4	8.2	8.1
6.5	6.4	6.2	6.1	5.9	5.8	5.7
30						
7.9						
5.5						

12

日	月	火	水	木	金	土
	1	2	3	4	5	6
	7.7	7.5	7.3	7.1	6.9	6.7
	5.4	5.3	5.1	5.0	4.9	4.8
7	8	9	10	11	12	13
6.5	6.3	6.1	5.9	5.7	5.6	5.4
4.6	4.5	4.4	4.3	4.2	4.1	4.0
14	15	16	17	18	19	20
5.3	5.2	5.1	5.0	4.9	4.8	4.8
3.9	3.9	3.8	3.7	3.6	3.5	3.4
21	22	23	24	25	26	27
4.7	4.6	4.5	4.4	4.3	4.2	4.1
3.3	3.3	3.2	3.1	3.0	3.0	2.9
28	29	30	31			
4.0	3.9	3.8	3.7			
2.8	2.8	2.7	2.7			

日付下の数値は、上段が日平均気温（℃）、下段が28日間の予想平均気温（℃）

日平均気温は新潟気象台（1991－2020）日別気温平年値表による

JASS 5 による構造体強度補正値 28S 91 の標準値

（セメントの種類：普通ポルトランドセメント）

コンクリートの打込みから28日までの期間の予想平均気温の範囲 （℃）	8℃以上（暑中期間を除く）	0℃以上8℃未満	暑中期間（日平均気温の平年値が25℃を超える期間）
適用期間	3/14～7/12 9/6～11/14	11/15～3/13	7/13～9/5
構造体強度補正値 28S91の標準値（N／mm²）	3	6	6
品質基準強度（設計基準強度もしくは耐久設計基準強度のうち、大きい値）24	（例）レディーミクストコンクリートの呼び強度		
	27	30	30

※暑中期間は直近10年（2015～2024）の平均気温を気象観測統計指針のKZフィルターを用いて日別平滑平年値を算出して決定した。

NNK 新潟生コンクリート協同組合

新潟市中央区神道寺1丁目4番14号　TEL（025）244－4101（代）
FAX（025）245－6741
http://nnk-nnk.sakura.ne.jp